KEMAGRUND A
Grunt na bazie dyspersji polimerowej do powierzchni mineralnych o normalnej oraz zmniejszonej chłonności

KEMAGRUND A dyspersja polimerowa na bazie wody zawierająca żywice oraz domieszki.

Do gruntowania podłoży betonowych przed aplikacją cementowych warstw uszczelniających.

Do gruntowania podłoży betonowych o normalnej i zmniejszonej chłonności przed nakładaniem mineralnych warstw samorozlewnych.

Do gruntowania podłoży betonowych przed układaniem okładzin kamiennych oraz z płytek ceramicznych.

Przed aplikacją Kemagrund A musi być zmieszany w wodą w proporcji od 1:1 do maksymalnie 1:3.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

WYGLĄD – biała ciecz.

OPAKOWANIA – 1 kg w plastikowych pojemnikach / 8 kg (8x1 kg) w kartonie / 576 kg (72x8 kg) na palecie

5 kg w plastikowych pojemnikach / 640 kg (128x5 kg) na palecie

10 kg w plastikowych pojemnikach / 600 kg (60x10 kg) na palecie

MAGAZYNOWANIE – 12 miesięcy od daty produkcji jeżeli materiał jest przechowywany w nieuszkodzonych, oryginalnych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE:

Baza chemiczna	Dyspersja polimerowa
Gęstość w temp. 23^{0}C	1,20 g/cm^3
Wartość pH	8-9,5 w temp. 25 ^{0}C

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
ZUŻYCIE – ok. 0,1-0,2 kg/m^2

PODŁOŻE – Odpowiednie podłoża do aplikacji Kemagrund A to: nasiąkliwe podłoża cementowe, materiały na bazie gipsów o wilgotności maksymalnie 0,5%. Podłoża nieodpowiednie: powierzchnie wilgotne, płytki ceramiczne szkliwione, drewno, metal, plastik, itp..

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – Powierzchnia musi być czysta, mocna, pozbawiona olejów, tłuszczu, luźnych cząstek oraz kurzu. Minimalna temperatura podłoża w czasie aplikacji to +5 ^{o}C.

NAKŁADANIE – Kemagrund A jest dyspersją gotową do natychmiastowego nakładania. Przed aplikacją mas samorozlewnych Linea 830 SL, Linea 810 SL, Linea 841 SL – Kemagrund A należy rozcieńczyć w wodą w proporcji 1:1. Przed zastosowaniem Kemagrund A musi być mocno wstrząśnięty.

NARZĘDZIA – Szczotka lub wałek.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – Wodą, jeżeli materiał jeszcze nie wyschnął.

OGRANICZENIA:

Temp. podłoża	min. +5 ^{o}C / max. +30 ^{o}C
Temp. powietrza	min. +5 ^{o}C / max. +30 ^{o}C
Temp. materiału	min. +5 ^{o}C / max. +30 ^{o}C

- Warunki omówione w karcie technicznej dotyczą temperatury 23 ^{o}C oraz wilgotności 50%. W wyższych temperaturach opisany czas może ulec skróceniu, natomiast w niższych temperaturach może ulec wydłużeniu
- Zabezpieczyć świeżo nałożony materiał przed przemarzaniem, deszczem oraz innymi warunkami atmosferycznymi. Materiał nie powinien być stosowany jeżeli temperatura: powierzchni, powietrza lub posypki wynosi < 5 ^{o}C
- Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura wydłużają wysychanie Kemagrund A, natomiast wysoka temperatura powoduje szybsze wysychanie powłoki.

ZALECENIE: pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczone zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

ŹRÓDŁO INFORMACJI: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne dane mogą być różne w zależności od warunków pracy.

LOKALNE OGRANICZENIA: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie produktu może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych instrukcji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą w danym kraju.

DOPUSZCZENIA NORMY/STANDARDY – Materiał jest testowany wg EN 13813:2003 standard

KONTROLA:

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA – Produkt drażniący. Zawiera cement. Działa drażniąco na oczy, skórę, drogi oddechowe.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast należy je przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą – przemyć ją wodą. Trzymać z dala od dzieci. Więcej zaleceń odnośnie magazynowania, stosowania oraz przygotowania do użycia jest dostępne w karcie bezpieczeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania toksycznego oraz oddziaływania na środowisko. Ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach powinny być przestrzegane.

PODSTAWA PRAWNA

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze karcie technicznej bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność FORMATIQ, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych informacjach FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki na żądanie Użytkownika.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze.